


Министерство черной металлургии
СССР

ОКН 122200

Группа В73
УТВЕРЖДНО:



ПРОВОЛОКА ВЫСКОЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СЕТOK

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-4-154-89

(взамен ОСТ 14-4-210-87 в части
высоколегированной проволоки)
Держатель подлинника - НИИМетиз

Срок действия с 01.04.90г.
до 01.04.2000г.

СОГЛАСОВАНИЕ:

Главный инженер Магнито-
горского машино-метал-
лургического завода

_____ В.В.Веремеенко
протоколом от 14.09.89г.

Главный инженер Белорец-
кого металлургического
комбината

_____ В.С.Емченко
протоколом от 14.09.89г.

Руководитель органа
Госприемки на Белорецком
металлургическом комби-
нате

_____ В.А.Игульков
протоколом от 14.09.89г.

Главный инженер Волго-
градского сталепрополоч-
но-канатного завода

_____ В.И.Царюк
телеграммой № 62/5069
от 22.09.89г.

РАЗРАБОТАНИЕ:

Зав.отделом проводки ВЕЛИ-
МЕТИЗА
Б.И.Зуев

№ 12 от 1989 г.

4/0804
27.09.1989.

Настоящие технические условия распространяются на стальную высоколегированную проволоку круглого сечения, предназначающуюся для изготовления сеток.

Примеры условных обозначений

Проволока из стали марки 08Х18Н10, термически обработанная травленая, нормальной точности, класса 2, диаметром 6,00 мм:

08Х18Н10-Т-Тр-2-6,0 ТУ И4-4-157-89

Проволока из стали марки 12Х18Н9Т, термически необработанная, повышенной точности, класса I, диаметром 3,00 мм

12Х18Н9Т-И-І-3,0 ТУ И4-4-157-89

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.1. Основные параметры и размеры

I.1.1. Проволока подразделяется:

по виду обработки и поверхности
термически необработанная,
термически обработанная (Т):

светлая - ОС,

травленая - Тр;

по механическим свойствам:

первого класса - I,

второго класса - 2;

по точности изготовления:

нормальной точности,

повышенной точности - II.

I.1.2. Проволока термически обработанная диаметром до 1,20 мм включительно изготавливается в светлоотожженном состоянии.

По требованию потребителя проволока диаметром выше 1,20 мм, изготавливается в светлоотожженном состоянии.

I.1.3. Номинальный диаметр и предельные отклонения по нему должны соответствовать указаниям в табл. I.

Таблица I

мм

Диаметр: Пределы отклонения по прямому диаметру локи	Диаметр : Пределы отклонения по прямому диаметру локи	Диаметр : Пределы отклонения по прямому диаметру локи
: повышенной точ- : нормаль- : ности ной точности		: повышенной точности : нормаль- точности
: светло- : трав- : го от- леная зита, холод- ностную- тая		: светлого: трав- : отжига, леная холодно- тая
0,10	±0,004	±0,005
0,11		
0,12		0,65 0,70 0,71
0,13		0,80
0,14	±0,005	±0,01
0,15		0,90 1,00
0,16		
0,17		1,10 1,20
0,18		1,25
0,20		1,30
0,22	±0,006	1,40
0,24		1,50
0,25		1,60
0,28		1,80
0,30		2,00
0,32		2,20
0,35	±0,008	2,50
0,36		2,80
0,37		3,00
0,40		3,15
0,45		3,20
0,50		3,40
0,55		3,00
0,56		4,00
0,60	±0,01	4,20
0,63		4,50
		5,00
		6,00
		6,00
		6,00

Примечания:

1. По требованию потребителя проволока диаметром от 0,10 до 0,60 мм включительно для фильтровых сеток, что указывается в заказе, изготавливается повышенной точности, при этом, для проволоки диаметром от 0,20 до 0,60^{мм} включительно допускается наличие проволоки нормальной точности не более 30 % от объема заказа. Для проволоки, пред назначенной для изготовления фильтровых сеток, в условном обозначении дополнительно указывается буква "Q".

Проволока одного диаметра нормальной и повышенной точности должна поставляться раздельными партиями.

2. Проволока диаметрами 2,0 ; 2,5 и 3,2 мм, предназначенная для изготовления щелевых сеток, что указывается в заказе, изготавливается повышенной точности, светлого отжига.

3. По требованию потребителя проволока может изготавливаться с ~~изменениями~~ предельными отклонениями по диаметру, равными сумме абсолютных величин предельных отклонений, указанных в табл. I.

I.I.4. Овальность проволоки не должна превышать половины плюс допуска на диаметр.

I.2. Характеристики.

I.2.1. Проволока должна изготавляться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Проволока изготавливается из стали марок 08Х18Н10, 12Х18Н10, 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632-72 и марок 03Х18Н9Т-ВИ и 03Х18Н9Т-ВИ по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

I.2.2. Поверхность проволоки не должна иметь трещин, расслоений, закатов и ржавчины.

На поверхности проволоки допускаются отдельные мелкие дефекты в виде пятин, забоин, царапин и рисок. Глубина их залегания не должна быть более ~~и~~ предельных отклонений по диаметру. Допускаются также остатки технологических покрытий, напылений на поверхность проволоки для подготовки металла к волочению.

1.2.3. Из поверхности проволоки после сварного отсечения допускаются цвета побежалости от светло-желтого до желто-коричневого цвета.

1.2.4. Механические свойства проволоки должны соответствовать указанным в табл.2

Таблица 2

Диаметр проволоки, мм	Технически обработанной								Технически необработанной	
	Временное сопротивление разрыву, кг/мм ² , не более		Относительное удлинение для марок стали:		Временное сопротивление разрыву, кг/мм ² , не более		Относительное удлинение для марок стали:			
	Класс I	Класс II	Класс I	Класс II	Класс I	Класс II	Класс I	Класс II		
	I	II	I	II	I	II	I	II	(кг/мм ²) по мере	
0,10-0,12	680 (90)		950 (97)	950 (97)	30	20			20	
0,12-0,22	680 (90)	680 (90)	950 (97)	950 (97)	30					
0,24-0,30	880 (90)	—	950 (97)	950 (97)	35					
0,32-0,37	830 (85)		900 (92)	930 (95)	35		30		1080 (110)	
0,40-0,63	830 (85)		900 (92)	930 (95)	40		25	25		
0,65-0,71	790 (81)		860 (88)	930 (95)	40					
0,80	790 (81)	830 (85)	860 (88)	930 (95)	40					
0,90-1,00	760 (77)		830 (85)	830 (85)	45					
1,10-1,15	720 (73)		790 (81)	830 (85)	45					
1,20-1,30	720 (73)		790 (81)	830 (85)	45					
1,40-1,60	720 (73)		790 (81)	830 (85)	45					
2,00-2,60	720 (73)		790 (81)	830 (85)	45		30-50			

Примечания:

1. Разбег временного сопротивления в мотке для проволоки термически обработанной класса I и термически необработанной должен быть не более $100\text{Н}/\text{мм}^2$ ($10 \text{ кгс}/\text{мм}^2$).

2. По согласованию изготовителя с потребителем нормы по временному сопротивлению разрыву и относительному удлинению могут отличаться от регламентированных в табл.2.

1.2.5. По требованию потребителя проволока должна выдерживать испытание на межкристаллитную коррозию.

1.2.6. Проволока изготавливается в мотках или на катушках по нормативно-технической документации.

Изготовка проволоки должна производиться без перепутывания витков и обеспечивать свободное сматывание проволоки с мотков или катушек.

При освобождении мотка от вязок проволока не должна сворачиваться в "восьмёрку".

Проволока термически обработанная диаметром до 0,50 мм исключительно изготавливается на катушках.

Моток из катушки должны состоять из одного отрезка проволоки. Допускается на катушке любой массы до трех отрезков проволоки одного диаметра, одной марки стали при условии их разделения бумажной прокладкой.

Количество катушек с двумя-тремя отрезками не должно превышать 20% массы в партии; эти катушки должны иметь отличительную маркировку.

1.2.7. Масса проволоки в мотке или на катушке должна соответствовать требованиям, указанным в табл.3.

Таблица 3

Диаметр проволоки, мм	: Масса проволоки, кг, не менее
0,10-0,12	0,1
0,13-0,18	0,2
0,20-0,30	0,3
0,32-0,56	1,0
0,60-2,00	5,0
2,20-6,00	10,0

I.3. Маркировка

I.3.1. К каждому мотку (бухте), катушке должен быть прикреплен ярлык, на котором указывается:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя,

условное обозначение проволоки,

克莱мо технического контроля,

номер партии,

номер плавки,

количество отрезков проволоки на катушке.

I.3.2. На ярлыке или другой таре должно быть указано:
товарный знак или наименование и товарный знак
предприятия-изготовителя,

условное обозначение проволоки,

номер партии,

количество мотков или катушек,

масса нетто,

масса брутто.

I.4. Упаковка.

I.4.1. Мотки проволоки должны быть перевязаны проволокой по нормативно-технической документации не менее, чем в трех местах равномерно расположенных по окружности мотка.

Концы мотка должны быть аккуратно уложены и легко находящимися. Мотки проволоки диаметром до 0,8 мм допускаются перевязывать способом концом того же мотка.

Мотки проволоки одной партии могут быть обвязаны в бухты.

Конец верхнего отрезка проволоки на катушке должен быть закреплен на щеке катушки или перевязан петлей.

I.4.2. Проволока должна быть покрыта консервационным маслом марок НГ-203А по ГОСТ 12328-77, К-Г7 по ГОСТ 10877-76 или ЖКБ по технической документации, или смесь любой из указанных смазок с индустриальным маслом по ГОСТ 20799-75 в соотношении 1:1. Допускается применение других видов смазок, предохраняющих проволоку от коррозии и не визирующих спирания витков.

По требованию потребителя проволоку не покрывают консервационным маслом.

I.4.3. Мотки и катушки проволоки диаметром 0,5 мм и менее, должны быть обернуты слоем бумаги и упакованы в плотные деревянные ящики типа II по ГОСТ 18617-83, ГОСТ 15841-77, ГОСТ 15623-84, ГОСТ 16536-84, ГОСТ 16148-79, ГОСТ 18573-86 или металлическую тару, изготовленную по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Мотки и катушки проволоки диаметром свыше 0,5 мм должны быть обернуты слоем бумаги, затем слоем полимерной пленки или ткани.

Поверх упаковки мотки обвязываются мягкой проволокой по нормативно-технической документации или шлагатом по ГОСТ 16266-70 в круговую по всему мотку.

При механизированной упаковке мотки проволоки должны быть обернуты слоем бумаги по ГОСТ 10396-84 или бумаги марки ЮГ-Г70 по нормативно-технической документации или другой крацированной бумаги, упакованной по защитным способам, изготовленной по нормативно-технической документации или полимерной пленки.

В качестве упаковочных материалов применяют:
бумагу парафинированную по ГОСТ 9569-79 ;
допускается применение двухслойной упаковочной бумаги по
ГОСТ 8828-75 или другой бумаги, обеспечивающей защиту проволоки
от коррозии, изготовленной по нормативно-технической документации
плёнку полимерную по ГОСТ 10354-82, ГОСТ 16272-79 и другим
по нормативно-технической документации ;

тарное холстопрошёпаное полотно или клееное полотно, спанную
ленту из отходов текстильной промышленности или ткань из хими-
ческих волокон по нормативно-технической документации или ткани
упаковочные по ГОСТ 5530-81.
По требование потребителя проволока не упаковывается .

Проволока, отправляемая в районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним, упаковывается в соответствии с ГОСТ 15846-79.

1.4.4. Масса грузового места для проволоки в мотках и на
катушках должна быть не более 1,5 т ; для проволоки, упакован-
ной в бочки и баники до 400 кг.

По требование потребителя масса грузового места не должна
превышать 80 кг.

Формирование транспортных пакетов производится по
ГОСТ 21929-76, ГОСТ 21597-81 и ГОСТ 21650-76.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Проволоку принимают партиями. Партия должна состоять
из проволоки одной марки стали, одного вида обработки и
поверхности, одного диаметра, одной точности изготовления,
одного класса и должна быть оформлена документом о качестве,
содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак
предприятия-изготовителя ;

условное обозначение проволоки ;

номер плавки;

результаты испытаний ;

количество сухт, мотков или катушек проволоки ;

массу цетто партии ;

номер партии .

Допускается в документе о качестве, с согласия потребителя, вместо результатов всех испытаний указывать: "Производство соответствует ТУ 14-4-57-89".

2.2. Внешнему осмотру и измерению диаметра проволоки подвергается каждый моток или катушка. Допускается контролировать 10% мотков (катушек), но не менее 3 мотков или катушек при условии гарантii соответствия требованиям данных ТУ.

2.3. Для контроля механических свойств проволоки от партии, принятой по внешнему виду и размерам, отбирают 5% мотков или катушек, но не менее трех мотков или пяти катушек.

2.4. Контроль на межкристаллитную коррозию проводят на катанке и, при необходимости, на проволоке.

От каждой плавки катанки отбирают не менее двух мотков; от каждой партии проволоки отбирают не менее двух мотков.

2.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятых от мотков или катушек той же партии, не проходивших испытаний.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний хотя бы по одному из показателей изготовитель проводит 100% контроль по этому показателю с последующей рассортировкой партии.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Для каждого вида испытания должно быть отобрано по одному образцу с двух концов от мотка или по одному образцу с одного конца катушки.

3.2. Диаметр иovalность проволоки измеряют в двух взаимно-перпендикулярных направлениях одного сечения, но не менее чем в трех местах каждого мотка или катушки микрометрами по ГОСТ 6507-78 или ГОСТ 4381-87.

3.3. Качество поверхности проволоки должно проверяться без применения увеличительных приборов.

Качество поверхности проволоки на катушках проверяется на витках верхнего слоя катушки.

Будет поверхности должна соответствовать ГОСТ 2333-80.

Глубину дефекта определяют умножением его засечкой с последующим сравнительным измерением в зачищном и не зачищенном местах.

3.4. Испытание проволоки на растяжение проводят по ГОСТ 10446-80.

Для проволоки диаметром 1,0 мм и менее удлинение может определяться по шкале разрывной машины.

3.5. Проверку проволоки на межкристаллитную коррозию проводят по ГОСТ 6032-84, методами АМилиАМУ.

3.6. Взвешивание грузовых мест в партии, а при необходимости, катков, катушек должно производиться на весах по ГОСТ 23676-79 или других весах, обеспечивающих точность взвешивания до IX.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование проволоки - по ГОСТ 18143-72.

4.2. Хранение проволоки - по условиям З ГОСТ 15150-69.

4.3. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-77.

Примечание: оптовые цены на проволоку утверждаются Госкомценом СССР и публикуются в дополнительном прил. курунте № 01-17-1980/...

Экспертиза проведена

16 Зав.отделом стандартизации
ИИИмотиза

И.Л. Галибина

"25" сентября 1989г.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
**НТД, на которую имеются ссылки в технических
условиях**

Обозначение	:	Наименование
ГОСТ 2333-80		Проволока стальная. Типы.
ГОСТ 4381-87		Микрометры ручажные. Общие технические условия.
ГОСТ 5530-81		Ткани упаковочные и технического назначения. Ткань.
ГОСТ 5632-72		Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочие.
		Марки и технические требования.
ГОСТ 6032-84		Стали и сплавы коррозионностойкие. Методы определения стойкости против можжевеловой коррозии.
ГОСТ 6507-78		Микрометры с ценой деления 0,01 мм. Технические условия.
ГОСТ 8828-75		Бумага двухслойная упаковочная. Общие технические условия.
ГОСТ 9569-79		Бумага парафнированная. Технические условия.
ГОСТ 10354-82		Пленка полистиреновая. Технические условия.
ГОСТ 10396-84		Бумага кабельная крепированная. Технические условия.
ГОСТ 10446-80		Проволока. Метод испытания на растяжение.
ГОСТ 10877-76		Масло консервационное К-17. Технические требования.
ГОСТ 12328-77		Масло консервационное НГ-203. Технические условия.
ГОСТ 14192-77		Маркировка грузов.